

- СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ ШИРИНОЮ ВІД 6 ДО 50 ММ

1/2



### ПЕРЕВАГИ

- Міцна суміш для чистової обробки
- Зовні споруд
  - плитка, натуральний камінь
  - облицювальна цегла
- Гладка поверхня
- Вологостійкість
- 6 кольорів

• Стіни всередині та зовні будівель

#### ШИРИНА ШВУ

- Від 6 до 50 мм

#### КІЛЬКІСТЬ ВОДИ

- Від 2,5 до 3,5 літрів на мішок 25 кг

#### ВИТРАТА

- Від 1,5 до 9 кг/м²

#### ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Відповідає стандарту DIN EN 13888

# 547 PROLIJOINT RUSTIC



### ОПИС

- Суха розчинова суміш для заповнення швів (затирання) між керамічними та облицювальними плитками
- 547 PROLIJOINT RUSTIC особливо рекомендується для підлоги та зовнішніх стін з дуже широкими швами від 6 до 50 мм.
- Доступний у 6 кольорах (сірий, бежевий, камінь, рожевий, цегла, граніт).
- 547 PROLIJOINT RUSTIC використовується для отримання різноманітних декоративних покриттів та штукатурок (за допомогою декоративних губок, щіток), а також гладких поверхонь залежно від використовуваного інструменту.
- 547 PROLIJOINT RUSTIC – це вдосконалена суміш на основі цементу (класу CG2), з додатковими характеристиками зниженого водопоглинання (W) та високої абразивності (A) відповідно до стандарту DIN EN 13888.

### ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Підлоги всередині та зовні будівель
- Зони внутрішніх та зовнішніх басейнів
- НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:**
  - Внутрішнього облицювання басейнів, саун, хамамів, спа
  - Приміщень з агресивним або кислим середовищем
- СУМІСНІ ПОВЕРХНІ**
  - Облицювальна та керамічна плитка
  - Цегла
  - Вапнякові та мармурові плити
  - Граніт
  - Кладка з натурального каменю
  - Облицювальні панелі

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вигляд:** кольоровий порошок (6 відтінків: сірий – бежевий – камінь – рожевий – цегла – граніт)
- Щільність порошку:** 1,5 ± 0,1
- pH:** 12 ± 0,1
- Склад:** гідралічна в'язка речовина, мінеральний наповнювач та домішки

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2)

- Час придатності розчину:** від 1 до 2 год
- Повне застигання:** 24 год
- Готовність до експлуатації:** після 24 год

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Див. чинні будівельні стандарти Науково-технічного центру з будівництва Франції (БНІП та технічні умови) щодо застосування продукції.

#### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Дочекайтеся застигання цементного розчину перед застосуванням 547 PROLIJOINT RUSTIC.
- Переконайтеся у відсутності надлишкового цементного розчину у швах.
- У разі пористої поверхні, змочіть її в теплу та суху погоду перед заповненням швів.

#### ПІДГОТОВКА СУМІШІ

- Змішайте 1 мішок 25 кг 547 PROLIJOINT RUSTIC з 2,5-3,5 літрами чистої води, тобто приблизно 10-14% води від сухої суміші до отримання однорідного пастоподібного розчину без грудочок.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Заповніть отриманим розчином пусті шви за допомогою гумового шпателя або штукатурної лопатки сильно натискаючи на поверхню швів так, щоб шви заповнилися на всю глибину.
- Максимальна ширина шва: 50 мм.

### ОЧИЩЕННЯ – ФІНІШНА ОБРОБКА

- Дочекайтеся повного застигання розчину для швів перш ніж витерти нерівні краї чистою, злегка вологою губкою. Будьте обережні, щоб не пошкодити заповнені шви під час витирання
- Обробіть шви за допомогою сухої губки, щіткою або шпателем для затирання залежно від бажаної обробки.
- Після повного висихання поверхні покриття витеріть пил щіткою або сухою тканиною для завершення роботи.
- Повторно змочіть шви наступного дня для посилення міцності.

# 547 PROLIJOINT RUSTIC

2/2

## ДЛЯ КРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ

### Для однорідних швів без вицвітання

#### ► Перед нанесенням суміші для швів

Дотримуйтеся часу висихання укладеної плитки, стяжки та клейового розчину перед заповненням швів.

Поверхня має бути сухою та не піддаватися впливу води та вологи.

#### ► Під час нанесення суміші для швів

Суміш має бути добре розчиноюю та однорідною. Дочекайтеся застигання швів перед очищенням плитки.

Уникайте надлишку води під час чищення.

## УПАКОВКА

#### ► Мішок 25 кг

## ЗБЕРІГАННЯ

#### ► 12 місяців

з дати виготовлення за умови зберігання в закритій оригінальній упаковці в сухих умовах

## ГАРАНТІЯ

#### ► Від виробника

## СПОЖИВАННЯ

Споживання у  $\text{кг}/\text{м}^2 = 0,196 \times \text{т} \times \text{ш} \times \frac{(\text{Д}+\text{Ш})}{(\text{Д} \times \text{Ш})}$

т : товщина плитки (мм)  
ш : ширина шву (мм)  
Д : довжина плитки (см)  
Ш : ширина плитки (см)

### ПОРАХУЙ!



## ВІДТІНКИ

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
|  | СІРИЙ   |  | РОЖЕВИЙ |
|  | БЕЖЕВИЙ |  | ЦЕГЛА   |
|  | КАМІНЬ  |  | ГРАНІТ  |

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції.

ВИПУСК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: Вересень 2017 р.

Інформація, представлена в цьому документі, впливає з наших знань про продукцію та нашого досвіду. Перед поданням заявки клієнти та користувачі повинні перевірити наявність останньої версії цього документа. Перевірте наявність оновлень на веб-сайті [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

PAREXGROUP S.A.: пл. Резистанс, 19, 92445 Іссі-ле-Муліно Тел. (33) 01 41 17 20 00

**PAREXLANKO**

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

- Температура застосування суміші від + 5°C до + 30°C.
- Для пористих поверхонь максимально точно підберіть відтінок, суміш добре вбирається в такі поверхні
- Не очищуйте оброблену поверхню під високим тиском  $\geq 80$  бар.
- Не застосовуйте під прямими сонячними променями або сильним вітром.
- Перед використанням див. Паспорт безпеки.

WaterStore.ua